



AGE

Dažų nuėmiklis ir grafičių valiklis

Variantai				
	Kiekis ant paletės	432	66	12
	Pakuotė	12 x 0,75 l	5 l	25 l
	Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras	Plastikinis kibiras	Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	05	25
	Artikulo Nr.			
	1368	■	■	■

Išėiga



Apie 0,3–0,5 l/m² vienam sluoksniui

Tikslius medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Dispersinių ir gryno akrilato dažų, dirbtinių dervų, nitroceliuliozinių ir spiritinių lakų, matinimo ir poliravimo priemonių, grafičių pašalinimui
- Mediniams paviršiams, metaliniams ir mineraliniams pagrindams

Savybės

- Pastos konsistencijos
- Labai veiksmingas
- Gali būti naudojamas ilgą laiką po atidarymo
- N-metil-pirolidonas, be chlorintų angliavandenilių ir šarmų
- Biologiškai skaidus

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	1,04 kg/l
Klampumas	Apie 7000 mPas
pH vertė (20 °C)	Apie 8,5
Išvaizda	Gelsvas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- [Gelistet im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme der BAST](#)


Galimi sistemos produktai

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Graffiti-Schutz \(0685\)](#)

Pasiruošimas darbui

- **Paruošimas**
Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

Apdorojimas



- **Apdorojimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą tepti atitinkamu įrankiu.

Reikalingas poveikio laikas priklauso nuo pagrindo, šalinamų medžiagų, sluoksnių storio ir aplinkos sąlygų. Išlaukus reikiamą poveikio laiką, senąją dangą tinkamu įrankiu pašalinti mechaniškai.

Prireikus pakartoti apdorojimą.

Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.



Apdorojimo nurodymai

Esant poreikiui, pasirūpinti tinkamu vėdinimu.
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Reikia pasirūpinti reikiamomis medžiagos surinkimo priemonėmis.
Esant poreikiui, prailginti reakcinį laikotarpį paviršių uždengiant PE folija.

Nurodymai

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Darbo įrankiai / valymas




Teptukas, platus teptukas (be plastikinių šerių), „Airless“ prietaisais

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu.

Remmers įrankiai

- **Flächenstreicher (4540)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausavimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“. Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

5–15 % alifatinių angliavandenilių;
< 5 % muilo, anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.