



Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

Tolygiai pasiskirstantys storasluoksniai lazūriniai dažai vandens pagrindu, skirti langams, durims ir kitoms vertingoms medžio konstrukcijoms




Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	672	200
	Pakuotė	0,75 l	2,5 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	03
	Artikulo Nr.		
matinis			
Bespalvis/Farblos	7220	■	■
Spec. atspalviai	7221	■	■
šilko blizgesio			
Bespalvis/Farblos	7210	■	■
Šviesus ažuolas/Eiche hell (RC-365)	7211	■	■
Maumedis/Pinie/lärche (RC-260)	7212	■	■
Tikmedis/Teak (RC-545)	7213	■	■
Riešutmedis/Nussbaum (RC-660)	7214	■	■
Palisandras/Palisander (RC-720)	7215	■	■
Spec. atspalviai	7216	■	■

Išėiga

Apie 100 ml/m² vienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Išorės ir vidaus medienos paviršiams
- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Tarpinė ir galutinė danga
- Taip pat tinkamas naudoti atliekant kapitalinį remontą
- Netinka grindims (terasoms ir kt. medinėms grindims) dengti
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Beveik negeltonuoja
- Paprastas apdorojimas
- Atsparus atmosferos poveikiui ir reguliuojantis drėgmę
- Atsparus sulipimui (pagal HO.03 gaires)
- Patvarus, neteplus, atsparus nusidėvėjimui
- Ypač tolygiai pasiskirsto
- Labai elastingas
- Su UV blokatoriumi
- Renovavimo metu tepami dažai puikiai sukimba su senų dažų sluoksniu



Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Specialios dervos
Tankis	Apie 1,04 g/cm ³
Kvapaspas	Švelnus, išdžiūvus bekvapis
Blizgesys	Matinis, šilko blizgesio

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7120)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijos: medienos drėgmė ne daugiau kaip 18 %

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.

Kruopščiai nušlifuoti nepažeistą senų dažų sluoksnį.

Papildęjusį ir oro sąlygų paveiktą medinį paviršių gerai nušlifuoti iki tvirto pagrindo sluoksnio.

Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Lauko medieną, kurią reikia apsaugoti nuo puvinio ir mėlynavimo, padengti „Aqua IG- 15“* arba „Aqua HSL-35“* – netaikoma vidaus medienos paviršiams (Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!).

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Optimali medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Santykinė oro drėgmė 50–65 %.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Tepti teptuku, purkšti

Dengiant pistoletu su piltuvėliu: antgalis 2,0–2,5 mm, pulverizatoriaus slėgis 2,0–3,0 bar.

Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar.

Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar, pulverizatoriaus slėgis 1–2 bar.

Išdžiūvus vienam sluoksniui dengiami kiti sluoksniai.

Po gruntavimo atlikti lengvą tarpinį šlifavimą.

Dengti 2–3 sluoksnius, kartu atliekant lengvą tarpinį šlifavimą.

Dažymas renovuojant: dengti 1–2 sluoksnius, kartu atliekant lengvą tarpinį šlifavimą.

Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Iš anksto atlikti bandomąjį dažymą realiomis sąlygomis, naudojant norimą sistemą, ir patikrinti padengto paviršiaus savybes.

Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Apdorojimas negalimas esant žemesnei nei +5°C temperatūrai.

Esant per žemai temperatūrai ir per didelei oro drėgmei, pageidaujamos dangos savybės pasiekiamos vėliau.

Dėl per aukštos temperatūros ir per mažos oro drėgmės paviršius per greitai išdžiūsta. Tokiu atveju rekomenduojama pridėti priedo „Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv“.

Siekiant apsaugoti nuo drėgmės, nupjauti galai ir kiti pjautiniai paviršiai turėtų būti du kartus iš anksto padengti priemone „Induline SW-910“.

Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų „nuvarvėjimo“ kraštas.

Nedažyti boro druska impregnuotos medienos.

Didelius paviršius dažyti juostomis, o ne visą plotą iš karto.

Sandarinimo priemonės turi būti suderinamos su dažų danga ir gali būti naudojamos tik dažams visiškai išdžiūvus.

Apdorojimo ir (arba) džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

Sandarinimo profilius, kurių sudėtyje yra plastifikatorių, klijuoti derinant su spalvotais dispersiniais dažais. Naudoti profilius be plastifikatorių.

Dengiant ažuolo medieną, jos paviršius gali patamsėti dėl medienos sudedamųjų medžiagų reakcijos su vandeniu skiedžiamais dispersiniais lazūriniais dažais.

Bespalvis atspalvis netinka lauko sąlygoms, esant tiesioginiam atmosferos poveikiui.



Dėl skirtingų baltų ir pastelinių atspalvių lazūrinių dažų dengiamųjų savybių optinė išvaizda gali skirtis priklausomai nuo pagrindo. Būtina iš anksto patikrinti, ar dėl medienos sudėtyje esančių medžiagų lazūriniai dažai gali pakeisti spalvą.

Dėl prastesnės šių atspalvių apsaugos nuo UV spindulių gali tekti dažniau atnaujinti dangą.

Siekiant atsižvelgti į šiuos klausimus, reikia apdoroti bandomąjį paviršių, kad būtų užtikrinta, jog padengtas paviršius atitinka lūkesčius.

■ Džiūvimas

Nelimpa dulkės: maždaug po 1 val.

Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Esant žemesnei temperatūrai, didelei oro drėgmei arba viršijus maksimalų sluoksnio storį, džiūvimo trukmė gali gerokai pailgėti!

■ Skiedimas

Esant poreikiui skiesti iki 5 % vandens arba priedu „Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv“.

Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

Būtina laikytis konstrukcinės medienos apsaugos principų.

Nenaudoti ant horizontalių paviršių be drenažo ir krašto nuolydžių, vengti drėgmės kaupimosi.

Darbo įrankiai / valymas




Plastiko šerių teptukas, platus teptukas, pistoletas su piltuvėliu, purkštuvai „Airless“ / „Airmix“

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.