



Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Greitai džiūstantys „Premium“ klasės medieną apsaugantys lazūriniai dažai vandens pagrindu, skirti profesionaliam naudojimui




Atspalvis	Variantai			
	Kiekis ant paletės	200	96	22
	Pakuotė	2,5 l	5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	03	05	20
	Artikulo Nr.			
Bespalvis/Farblos	7120	■	■	■
Spec. atspalviai	7129	■	■	■
M bazė	7119		■	

Išėiga

Prevencinė apsauga nuo mėlynavimo, kai išėiga 197–216 ml/m², dengiant mažiausiai du sluoksnius



Panaudojimo sritys



- Išorės medienos paviršiams
- Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme, atitinkantys 2 ir 3 pavojaus klases pagal standartą LST EN 335-1
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik gruntavimui), pvz., langams ir durims
- Gruntas, tarpinė ir galutinė danga
- Netinka grindims (terasoms ir kt. medinėms grindims) dengti

Savybės



- Plonasluoksniai lazūriniai dažai
- „Trys viename“: impregnantas, gruntas ir lazūriniai dažai
- Apsaugo medieną nuo drėgmės ir veikia kaip profilaktinė priemonė nuo mėlynavimą sukeliančių grybelių
- Apsauga nuo atmosferos poveikio (konstrukcinė medienos apsauga ir produkto užtikrinama apsauga nuo drėgmės): sumažinama mėlynavimo ir puvinio rizika
- Padidintas kietųjų dalelių kiekis užtikrina fizinę apsaugą nuo vapsvų lizdų
- Apsauginė plėvelė nuo pelėsio ir dumblių
- Vandens pagrindu: nėra aitraus kvapo, o darbo įrankius galima plauti vandeniu
- Greitas džiūvimas: 2 sluoksniai tą pačią dieną
- Prieš tolesnį apdorojimą nebūtina šlifuoti paviršiaus
- Ilgalaikė apsauga, tolygus atmosferos poveikis, be lupinėjimosi požymių
- Giliai įsigeria
- Pralaidus orui
- Atspalvius galima maišyti tarpusavyje

Produkto duomenys



Rišamoji medžiaga	Akrlatų / alkidų sistema
Tankis (20 °C)	Apie 1,03 g/cm ³
Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4)	Apie 21
Kvapaspas	Švelnus, išdžiūvus bekvapis
Blizgesys	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)
 - Induline SW-910 (3777)
 - Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7130)
 - Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)
- Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %
- **Paruošimas**
Kruopščiai pašalinti senus dažus (pvz., storasluoksnius lazūrinius dažus ar dengiančius dažus), žievę, karnieną ir purvą.
Pašalinti atsilupusias ar įtrūkusias šakas bei sakus ir nuvalyti medieną tam skirtomis priemonėmis (pvz., Remmers valikliu „Verdünnung & Pinselreiniger“).
Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir nuvalyti dulkes, kad paviršius geriau sugertų dažus.
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Apdorojimas



Tik profesionaliam naudojimui!

- **Apdorojimo sąlygos**
Optimali medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.
Santykinė oro drėgmė 50–65 %.

Medžiagą gerai išmaišyti.
Profesionaliems naudotojams: dažyti ir purkšti tik uždaroje sistemoje.
Tepti plaušo kryptimi.
Išdžiūvus vienam sluoksniui, galima tepti kitą sluoksnį.
Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.
Apdorojimas negalimas esant žemesnei nei +5°C temperatūrai.
Esant per žemai temperatūrai ir per didelei oro drėgmei, pageidaujamos dangos savybės pasiekiamos vėliau.
Dengiant ąžuolo medieną, jos paviršius gali patamsėti dėl medienos sudedamųjų medžiagų reakcijos su vandeniu skiedžiamais dispersiniais lazūrinių dažais.
Rekomenduojama nudažyti ir kitų medienos rūšių bandomąjį plotą.
Baltais, bespalviais ir cūgos atspalvio lazūriniais dažais mediena dengiama tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis, pvz., pastogėse, arba jie naudojami kaip gruntas.
Dėl skirtingų baltų ir pastelinių atspalvių lazūrinį dažų dengiamųjų savybių optinė išvaizda gali skirtis priklausomai nuo pagrindo. Būtina iš anksto patikrinti, ar dėl medienos sudėtyje esančių medžiagų lazūriniai dažai gali pakeisti spalvą.
Dėl prastos šių atspalvių apsaugos nuo UV spindulių gali tekti dažniau atnaujinti dangą.

Siekiant atsižvelgti į šiuos klausimus, reikia apdoroti bandomąjį paviršių, kad būtų užtikrinta, jog padengtas paviršius atitinka lūkesčius.
Apdorojant medieną, kurioje yra daug sudedamųjų dalių, pvz., ąžuolą, raudonąjį kedrą, afzeliją, raudonmedį ir kt., dėl kritulių gali būti išplautos vandenyje tirpios medienos sudedamosios dalys. Dėl to gali pakisti šviesaus mūro ar tinto spalva.
Nupjautus medienos konstrukcijos galus nutepti atitinkamu atspalviu (padengiant ne mažiau kaip 2 sluoksniais).
Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų „nuvarvėjimo“ kraštas.
Su kiekvienu lazūrinį dažų sluoksniu intensyvėja atspalvis ir blizgumas.

- **Džiūvimas**
Nelimpa dulės: po maždaug 1 val.



Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 2–3 val.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
Kad nudažytos medienos konstrukcijos pakuoje nesuliptų, tarp jų įterpti putplasčio apsauginę plėvelę.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti
Prireikus, skiesti iki 5 % vandeniu.

Nurodymai


Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastasis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

Remiantis naujausiais metodais (Vokietijoje, be kita ko, standartais DIN 68800-1 ir 68800-3), medienos apsaugos priemonės, kurios naudojamos net ir ne nešančiosioms medienos konstrukcijoms apsaugoti, turi būti kruopščiai ir laiku planuojamos konsultuojantis su visomis statybos projekte dalyvaujančiomis šalimis (architektu, užsakovu, statybos rangovu), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir statybietės sąlygas. Todėl būtina visada deramai pranešti apie biocidinių („cheminių“) medienos apsaugos priemonių naudojimą prieš pardavimą arba iš anksto raštu suderinti tokių medžiagų naudojimą su užsakovu. To nepadarius, galimi neatitikimai teisiniams reikalavimams, norminėms specifikacijoms ar sertifikavimo sistemoms, susiję su konkrečia sutarties šalimi arba užsakymu. Prireikus ir atitinkamai pasikonsultavus, „Remmers“ techninės priežiūros skyrius gali pateikti reikiamo susitarimo dėl biocidinių („cheminių“) medienos apsaugos priemonių naudojimo statybinėms medienos konstrukcijoms apdoroti projektą.

Būtina laikytis konstrukcinės medienos apsaugos principų.
Nenaudoti ant horizontalių paviršių be drenažo ir krašto nuolydžių, vengti drėgmės kaupimosi.

Darbo įrankiai / valymas

Akrilo šerių teptukas, platus teptukas



Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus:
Nukentėjusį išnešti į gryną orą ir paguldyti ramiai.
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Patekus ant odos:
Nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, kruopščiai nuskalauti.
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Patekus į akis:
Plauti atmerktas akis kelias minutes po tekančiu vandeniu. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Prarijus:
Skalauti burną ir gerti daug vandens.
Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę. Atliekų kodas 03 02 05* kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

Biocidinių produktų reglamentas

Veikliosios medžiagos:
100 g produkto yra 0,63 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas
Leidimo Nr.:
(10-14 17.5E) BPR-257 (A-08VAP653539-20-127)
Apsaugos gairės:
BP 1082 – medienos apsauga – pagrindinės priemonės
BP 2082 – medienos apsauga naudojama purškimo metodu



BP 1081 – prevencinė medienos apsauga – pagrindinės priemonės
BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: galima dengti teptuku, voleliu, glaistyti ir plauti
BP 2084 – medienos apsaugos priemonių naudojimas uždaroje sistemoje
BP 2083 – medienos apsaugos priemonių naudojimas atviroje sistemoje

Medienos apsaugos priemonės sudėtyje yra biocidų, apsaugai nuo kenkėjų. Norint išvengti pavojaus žmogui ir aplinkai, būtina produktą naudoti tik tam skirtose vietose ir tik pagal naudojimo instrukciją. Vengti bereikalingo kontakto su šia medžiaga. Piktnaudžiavimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai.

Atidaryti ir naudoti atsargiai.

Darbo metu negalima valgyti, gerti ir rūkyti.

Darbus atliekant uždaroje patalpoje būtina pasirūpinti tinkamu vėdinimu.

Dengiant langus ir lauko duris reikia pasirūpinti geru vėdinimu ir vidaus ventiliacija; jei įmanoma, atidaryti visus langus ir duris. Atlikus darbus, patalpoje būti kiek įmanoma trumpiau.

Prieš pertraukas ir po darbo būtina plauti rankas.

Negalima apdoroti medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar pašarais.

Produkto ir jo likučių negalima išleisti į kanalizaciją, gruntą, žemę.

Produkto negalima naudoti ir juo padengtos medienos negalima laikyti arti paviršinių vandenų, nes gali būti pažeista vandens ekosistema.

Darbus atlikti tik ant nepralaidaus paviršiaus, jei reikia, apdengti apsaugine plėvele. Padengtą medieną reikia laikyti ant kieto, nepralaidaus paviršiaus tol, kol dažai visiškai išdžius. Bet koks išsiliejusios ar nuo medienos nulašėjusios medžiagos kiekis turi būti surinktas ir vėl panaudotas arba šalinamas pagal galiojančias taisykles.

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą
(2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.