



Hydro Seal BE

- Betono ir išlyginamojo sluoksnio kietiklis -
Sutankinimo medžiaga

Variantai			
Kiekis ant paletės	60	24	
Pakuotė	10 kg	30 kg	
Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis	
Pakuotės kodas	10	30	
Artikulo Nr.			
1290	■	■	

Išėiga Apie 0,15–0,50 kg/m²,
priklausomai nuo pagrindo porėtumo

Panaudojimo sritys

- Šviežio betono ir cementinio išlyginamojo sluoksnio sutankinimo medžiaga
- Mineralinių paviršių sanavimas ir apsauga
- Dulkių slopinimas ir struktūros arba paviršiaus sutvirtinimas
- Apsauga nuo nešvarumų ir porų struktūros pažeidimų

Savybės

- Bespalvis
- Šarminis
- Padidina atsparumą dilimui
- Padidina atsparumą spaudimui
- Sumažina vandens ir kenksmingų druskų sugertį

Produkto duomenys	Pagrindas	Šarminis silikato tirpalas
	Tankis (20 °C)	Apie 1,15 g/cm ³
	pH-vertė	Apie 11,4
	Spalva	Bespalvis, skaidrus
	Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.	

Sertifikatai > [Klassifizierungsbericht Nr. 391455-02](#)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, gerai sugeriantis ir be alyvos likučių.
- Paruošimas
Senus betono ir (arba) išlyginamojo sluoksnio paviršius sudrėkinti likus dienai iki apdorojimo.

Apdorojimas

Medžiagą gausiai, nenaudojant spaudimo, kelis kartus užlieti ant drėgno paviršiaus.
Medžiagą paskirstyti guminiu valytuvu ir išlyginti šepetiu.
Medžiagos perteklių pašalinti arba nuplauti vandeniu, praėjus pakankamai laiko, kai susiformuoja gelis (apie 30 min.).
Apdorojant didelius plotus rekomenduojama naudoti valymo mašiną.



Apdorojimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Padengus šia medžiaga spalvotus išlyginamuosius sluoksnius, gali pasikeisti atspalvis.
Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, reakcija gali trukti iki 90 dienų.

Nurodymai Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.



Darbo įrankiai/ valymas




Tinkami purkštuvai, šepetys, tinkamos valymo mašinos

Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.
Išdžiūvusios medžiagos likučius galima nuvalyti tik mechaniškai.

Remmers įrankiai

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Epoxy-Rolle (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)

Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotės atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Ekspluatacinių savybių deklaracija

- Ekspluatacinių savybių deklaracija (LT)
- Ekspluatacinių savybių deklaracija (DE)

Atitikties deklaracija



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen, Vokietija

09

GBI F 018-2

EN 13813:2002

1290

Sintetinių dervų išlyginamasis sluoksnis / sintetinės dervos danga, skirta naudoti patalpose

Atsparumas ugniai: Bfl-s1

Ėsdinančių medžiagų išsiskyrimas: SR

Atsparumas dilimui: nenustatyta

Tempiamasis stipris: nenustatyta

Atsparumas smūgiams: nenustatyta

Atkreipame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.