



IG-11-Imprägniergrund

Medienos apsaugos priemonė tirpiklių pagrindu, prevenciškai apsauganti nuo mėlynavimo, puvinio ir vabzdžių

Atspalvis	Variantai			
	Kiekis ant paletės	84	50	22
	Pakuotė	5 l	10 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis bakelis	Skardinis bakelis	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	05	10	20
	Artikulo Nr.			
Bespalvis/Farblos	7166	■	■	■


Išėiga



Spygliuočių mediena: 160 ml/m² arba 130 g/m²
Kietmedis: 225 ml/m² arba 180 g/m²

Dengiama teptuku / voleliu 2–3 kartus
Automatinis ir rankinis panardinimas, purškimo tunelis (1–2 ciklai)

Panaudojimo sritys



- Išorės medienos paviršiams
- Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme, atitinkančiai 2 ir 3 pavojaus klases pagal standartą LST EN 335-1
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Statinio krūvio veikiamoms konstrukcinėms dalims po stogu (pvz., stogo santvaroms)
- Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik gruntavimui), pvz., langams ir durims
- Paruošiamajam apdorojimui, prieš dažant lazūriniais ir dengiančiais dažais
- Profesionaliam naudojimui
- Negalima apdoroti medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar pašarais.
- Produktas neskirtas naudoti gyvenamosiose vidaus patalpose, išskyrus durų ir langų vidinę pusę. Prie vidaus patalpų nepriskiriamos, pvz., stogo pertvaros, komercinės arba kitokios negyvenamos patalpos.
- Medienos apsaugos priemonė pagal DIN 68800-3

Savybės



- Prevencinė apsauga nuo medieną dažančių grybelių (mėlynavimo), medieną ardančių grybelių (puvinio) ir vabzdžių
- Neišburksta, reguliuoja drėgmę
- Impregnuotą medieną galima dengti įvairiomis medžiagomis

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis (20 °C)	Apie 0,81 g/cm³
Kvapaspas	Būdingas tirpikliams, išdžiūvęs bekvapis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **AG-20-Allgrund (7150)**
- **MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)**
- **HSL-32/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 (7280)**

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %
- **Paruošimas**
Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.



Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Apdorojimas

Tik profesionaliam naudojimui!



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Profesionalams: tepti teptuku, panardinti, dengti pilamučiu būdu arba purkšti tik uždarose patalpose.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai

Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.



■ Džiūvimas

Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 24 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniai oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Po džiovinimo gali būti dengiama tolesnė dangos sistema tirpiklių arba vandens pagrindu.

Dengiančiuosius lakus vandens pagrindu palikti džiūti per naktį.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

Nurodymai

Vadovaujantis naujausiais metodais (Vokietijoje, be kita ko, standartais DIN 68800-1 ir 68800-3), medienos apsaugos priemonės, kurios naudojamos net ir ne nešančiosioms medienos konstrukcijoms apsaugoti, turi būti kruopščiai ir laiku planuojamos konsultuojantis su visomis statybos projekte dalyvaujančiomis šalimis (architektu, užsakovu, statybos rangovu), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir statybvietės sąlygas. Todėl būtina visada deramai pranešti apie biocidinių („cheminių“) medienos apsaugos priemonių naudojimą prieš pardavimą arba iš anksto raštu suderinti tokių medžiagų naudojimą su užsakovu. To nepadarius, galimi neatitikimai teisiniams reikalavimams, norminėms specifikacijoms ar sertifikavimo sistemoms, susiję su konkrečia sutarties šalimi arba užsakymu. Prireikus ir atitinkamai pasikonsultavus, „Remmers“ techninės priežiūros skyrius gali pateikti reikiamo susitarimo dėl biocidinių („cheminių“) medienos apsaugos priemonių naudojimo statybinėms medienos konstrukcijoms apdoroti projektą.

Darbo įrankiai / valymas

Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, panardinimo talpa, purškimo tunelis



Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu „V 101“. Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus:

Garantuoti tyrą orą. Jeigu reikia, panaudoti kvėpavimą užtikrinančias priemones, šilumą. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.

Patekus ant odos:

Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

Piretroidai gali sukelti paresteziją (odos deginimas ir dilgčiojimas, nedirginant). Jei simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis:

Plauti atmerktas akis kelias minutes po tekančiu vandeniu. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

Prarijus:

Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.



Biocidinių produktų reglamentas

Veikliosios medžiagos:

100 g produkto yra 0,50 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas , 0,20 g Tebukonazolis (ISO) , 0,06 g permetrinas (ISO)

Apsaugos gairės:

BP 1081 – prevencinė medienos apsauga – pagrindinės priemonės

BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: galima dengti teptuku, voleliu, glaistyti ir plauti

Produkto sudėtyje yra biocidų, kurie yra toksiški tam tikriems kenksmingiems organizmams. Norėdami išvengti pavojaus žmonėms ir aplinkai, naudokite tik pagal naudojimo instrukciją ir tik tam skirtose vietose. Netinka naudoti medienai gyvenamosiose patalpose (išskyrus langų ir durų vidines puses) ir medienai, turinčiai kontaktą su maistu ar pašarais. Venkite nereikalingo kontakto su produktu. Piktnaudžiavimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai.

Atidaryti ir naudoti atsargiai.

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir baigus dirbti nusiplauti rankas. Neįkvėpti produkto garų.

Neleiskite katėms artintis prie apdorotų plotų, nes jos jautriai reaguoja į permetriną.

Saugokite nuo užsidegimo šaltinių ir elektrostatinio krūvio (garami gali sprogti).

Priemonę naudojant dirbtuvėse bei ant langų ir lauko durų, pasirūpinti tinkamu vėdinimu ir vidaus ventiliacija (skersinis vėdinimas, oro keitimas 5/h), iki minimumo sumažinti darbo zonoje praleidžiamą laiką.

Neleisti produktui ir jo likučiams patekti į vandens telkinius, gruntą ar kanalizaciją.

Produkto bei juo apdorotos medienos negalima naudoti šalia paviršinių vandens telkinių (gali pakenkti vandens ekosistemai).

Iki pilno išdžiūvimo, priemone apdorota mediena toliau apdorojama ir sandėliuojama gali būti tik ant nepralaidaus pagrindo, o esant poreikiui, ant tinkamo uždangalo (folijos, plokščių). Ištekėjusius ar nuo medienos nulašėjusius produkto likučius surinkti ir vėl panaudoti arba utilizuoti.

Saugoti aplinką (dirvožemį, vandenį, augalus) nuo produkto pusrų.

Išdžiūvusią medieną, kurią veikia oro sąlygos, reikia padengti dar vienu glazūrinių dažų arba dengiamojo lako sluoksniu (atitinkančiu EN 927-2 reikalavimus). Viršutinis sluoksniu turi būti nuolat prižiūrimas.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.