



Induline SW-900

Impregnantas vandens pagrindu, apsaugantis nuo puvinio ir mėlynavimo




Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	96	22
	Pakuotė	5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	05	20
	Artikulo Nr.		
Bespalvis/Farblos	3776	■	■

Išėiga

80–90 ml/m²



Panaudojimo sritys



- Išorės medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme
- Spygliuočių ir lapuočių medienai
- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Komercinis apdorojimas medienos apsaugos priemonėmis visada turėtų būti tinkamai apibrėžtas prieš pardavimą arba iš anksto suderintas su klientu. Nesilaikant šių nurodymų gali kilti problemų, susijusių su atitiktimi teisiniams reikalavimams, norminėms specifikacijoms ar sertifikavimo sistemoms, taikomoms konkrečioje šalyje arba pagal atitinkamą užsakymą

Savybės



- Prevencinė apsauga nuo medieną dažančių grybelių (mėlynavimo) ir medieną ardančių grybelių (puvinio)
- Apsaugo nuo drėgmės, ypač skersinius pjūvius
- Naudojant kartu su spalvotais gruntais mažina dėmių susidarymą
- Pašiaušia medienos plaušus, kuriuos vėliau galima pašalinti vienu šlifavimo etapu

Produkto duomenys

Ištekėjimo laikas (20 °C, ISO 3)	22–24
Rišamoji medžiaga	Linų sėmenų aliejus
Tankis (20 °C)	Apie 1,008 g/cm ³
Kvapąs	Būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **Remmers sistemos garantija**
Jei suteikiama „Remmers“ sistemos garantija (RSG), šiuo atžvilgiu taikomos tik RSG sutartyje, sudarytoje raštu tarp specializuotos RSG įmonės ir „Remmers“, nustatytos sąlygos ir (arba) specifikacijos.

Galimi sistemos produktai

- Induline GW-360 (3201)
- Induline GW-390 (7950)
- Induline GW-209 (2498)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.



Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

Apdorojimas

Tik profesionaliam naudojimui!



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti, pakartotinai maišyti apdorojant arba po darbo pertraukų.
Profesionalams: tepti teptuku, panardinti, dengti pilamučiu būdu arba purkšti tik uždaroje patalpoje.
Išdžiūvus vienam sluoksniui, galima dengti kitą sluoksnį.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.
Dengiant „Accoya“ rūšies, ąžuolo ir kaštono medienos gaminius, optimalūs nutekėjimo rezultatai pasiekiami, kai pH vertė yra 9,0–9,5, t. y. atitinka 0,3–0,5 % priedo „VP 20829 Additiv“ kiekį.
Padidėjus klampumui (pvz., dėl garavimo), jį reikia koreguoti vandeniu (tikslinis klampumas: apie 45 s, naudojant 3 mm DIN klampumo matavimo indelį, arba apie 21 s, naudojant 3 mm ISO klampumo matavimo indelį).
Jei pilamojo dengimo sistemoje susidaro putų, rekomenduojama pridėti 0,2–1,0 % priešpučio „VP 9325“ (2 stiprumo).
Medienos rūšiai būdingų dangų rekomendacijas langams ir lauko durims apdoroti galima rasti sistemų ieškiklyje interneto svetainėje www.remmers.com.

■ Džiūvimas

Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4 val.
(esant 23 °C temperatūrai ir 50 % sant. oro dr.)

Galima dengti kitą sluoksnį pritaikius priverstinį džiovinimą: maždaug po 90 min. (20 min. nulašėjimo fazės / 50 min. džiovinimo fazės (esant 35–40 °C temp.) / 20 min. aušinimo fazės)
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ Skiedimas

Padidėjus klampumui (pvz., dėl garavimo), jį reikia koreguoti vandeniu.

Nurodymai

Vadovaujantis naujausiais metodais (Vokietijoje, be kita ko, standartais DIN 68800-1 ir 68800-3), medienos apsaugos priemonės, kurios naudojamos net ir ne nešančiosioms medienos konstrukcijoms apsaugoti, turi būti kruopščiai ir laiku planuojamos konsultuojantis su visomis statybos projekte dalyvaujančiomis šalimis (architektu, užsakovu, statybos rangovu), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir statybvietės sąlygas. Todėl būtina visada deramai pranešti apie biocidinių („cheminių“) medienos apsaugos priemonių naudojimą prieš pardavimą arba iš anksto raštu suderinti tokių medžiagų naudojimą su užsakovu. To nepadarius, galimi neatitinkami teisiniams reikalavimams, norminėms specifikacijoms ar sertifikavimo sistemoms, susiję su konkrečia sutarties šalimi arba užsakymu. Prireikus ir atitinkamai pasikonsultavus, „Remmers“ techninės priežiūros skyrius gali pateikti reikiamo susitarimo dėl biocidinių („cheminių“) medienos apsaugos priemonių naudojimo statybinėms medienos konstrukcijoms apdoroti projektą.
Laikytis techninių aprašų „Panardinimo talpų ir pilamojo dengimo įrenginių einamoji ir techninė priežiūra“ ir „Darbo higienos nurodymai“ reikalavimų.

Darbo įrankiai / valymas

Teptukas, nardinimo vonelė, apliejimo įranga, purškimo įranga



Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.
Negalima sandėliuoti ir transportuoti esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus:
Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą ir paguldyti ramiai.
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
Patekus ant odos:
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.



	Nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, kruopščiai nuskalauti. Patekus į akis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Prarijus: Nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
Asmeninės apsaugos priemonės	Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.
Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę. Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai
Biocidinių produktų reglamentas	Veiklosios medžiagos: 100 g produkto yra 0,80 g propikonazolas (ISO) ir 0,80 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas Leidimo Nr.: (10-14 17.5E)BPR-167 (A-08PAP771183/A-20-74) Apsaugos gairės: BP 1082 – medienos apsauga – pagrindinės priemonės BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: galima dengti teptuku, voleliu, glaistyti ir plauti BP 2083 – medienos apsaugos priemonių naudojimas atvirose sistemose BP 2084 – medienos apsaugos priemonių naudojimas uždaroje sistemoje Medienos apsaugos priemonių sudėtyje yra biocidinių veikliųjų medžiagų, apsaugančių medieną nuo kenkėjų. Siekiant išvengti pavojaus žmonėms ir aplinkai, jos turi būti naudojamos tik laikantis naudojimo instrukcijos ir tik pagal numatytą paskirtį. Vengti bet kokio bereikalingo sąlyčio su produktu. Dėl netinkamo naudojimo galima žala sveikatai ir aplinkai. Atidaryti ir naudoti atsargiai. Darbo metu negalima valgyti, gerti ir rūkyti. Darbus atliekant dirbtuvėse (komerciniais tikslais), pasirūpinti geru vėdinimu. Dengiant langus ir lauko duris reikia pasirūpinti geru vėdinimu ir vidaus ventiliacija; atidaryti visus langus ir duris (užtikrinant skersvėjų ir oro kaitą bent kas 5 val.); darbo patalpoje būti kuo trumpiau. Prieš pertrauką ir po darbo būtina plauti rankas. Negalima apdoroti medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar pašarais. Produkto ir jo likučių negalima išpilti į gruntinius vandenį, dirvožemį ar kanalizaciją. Produkto negalima naudoti ir juo padengtos medienos negalima laikyti arti paviršinių vandenų, nes gali būti pažeista vandens ekosistema. Apdorojimo darbus atlikti tik ant nepralaidaus paviršiaus; prireikus naudoti tinkamą dangą (plėvelę / brezentą). Apdorotą medieną reikia laikyti ant nepralaidaus, kieto pagrindo, kol ji visiškai išdžius. Bet kokie nutekėjusio ar nuo medienos nulašėjusio produkto likučiai turi būti surinkti ir panaudoti pakartotinai arba pašalinti. Saugoti aplinką (dirvožemį, vandenį, augalus) nuo produkto pūslių. Nenaudoti produkto mediniams paviršiams gyvenamosiose patalpose apdoroti, išskyrus langų ir durų vidinę pusę. Išdžiūvusią medieną, kurią veikia oro sąlygos, reikia padengti dar vienu glazūrinių dažų arba dengiamojo lako sluoksniu (atitinkančiu EN 927-2 reikalavimus). Viršutinis sluoksnis turi būti nuolat prižiūrimas. Pirmiau išvardyti nurodymai turi būti įtraukti į tinkamai apdorotos medienos gavimo dokumentus, kaip atskira informacija. Apibendrinti nurodymai pateikti „Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V.“ parengtame „Medienos apsaugos priemonių naudojimo informaciniame dokumente“.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.