



WPC Impregnation Oil

- WPC-Imprägnier-Öl -

Aliejus tirpiklių pagrindu terasoms, tvoroms ir kitoms konstrukcijoms, pagamintoms iš medienos ir plastiko kompozito (WPC), natūralaus pluošto junginio „Resysta“ ir bambuko




Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	672	200
	Pakuotė	1 x 0,75 l	1 x 2,5 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	03
	Artikulo Nr.		
Bespalvis/Farblos	2087	■	■
Rudas/Braun	2088		■
Pilkas/Grau	2089	■	■

Išėiga

Priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo, apie 50 ml/m² vienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Terasoms, tvoroms, sodo baldams ir kitoms konstrukcijoms
- Medžio ir plastiko kompozitams
- WPC (medienos ir plastiko kompozitui), „Resysta“ medžiagai ir bambukui

Savybės



- Nepralaidus vandeniui
- Nepralaidus riebalams, alyvai ir nešvarumams
- Paprastas apdorojimas
- Bespalvis produktas tinka spalvai atnaujinti
- Rudo ir pilko atspalvių produktas tinka pradinei spalvai paryškinti, užtikrinant ilgalaikį efektą
- Prieš tolesnį apdorojimą nebūtina šlifuoti paviršius

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis	Apie 0,80 g/cm ³
Kvapas	Būdingas tirpikliams

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- [Wood Cleaner \(2640\)](#)
- [Wood Lightener \(2641\)](#)



Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Oro sąlygų pažeistų paviršių apdorojimui skirta priemonė.
Pagrindas turi būti sausas, ant jo negali būti dulkių, purvo, riebalų ir vaško.

■ Paruošimas

Prireikus WPC paviršius pirmiausia apdoroti intensyviu medienos valikliu („Wood Cleaner“).
Dumbliaus pašalinti žalių apnašų šalinimo priemone („Grünbelag-Entferner**“) (*Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!)
Bambuką pirmiausia apdoroti žalių apnašų šalinimo priemone („Grünbelag-Entferner**“) (*Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!)

Apdorojimas



■ Apdoravimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Tepti teptuku.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Medžiagą dengti lazūriųjų dažų teptuku, plačiu teptuku arba medvilniniu audiniu.

Neįsigėrusį medžiagos perteklių ne vėliau kaip po 30 min. nuvalyti sausu teptuku arba audiniu.

Po 4–6 valandų apžiūrėti ir įvertinti paviršiaus būklę. Priklausomai nuo rezultato, prireikus padengti kitą sluoksnį.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdoravimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

WPC impregnavimo aliejus tolygiai suyra per kelis mėnesius dėl atmosferos poveikio. Pakartotinė priežiūra naudojant WPC impregnavimo aliejų galima be šlifavimo.

Atmosferos sąlygų tiesiogiai veikiamus paviršius reikia atnaujinti mažiausiai vieną kartą metuose.

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacinis dokumentas Nr. 209-046)

Negalima apdoroti toje pačioje darbo vietoje, kurioje naudojami lakai ir beicai, kurių sudėtyje yra nitroceliuliozės (NC). Užterštus audinius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius, dulkių siurblių maišelius) surinkti į nedegias atliekų talpyklas (užpylus vandeniu) ir pašalinti.

■ Džiūvimas

Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4–6 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

Darbo įrankiai / valymas




Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, nesipūkuojanti medvilninė šluostė

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiner“).

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytoje originalioje pakuotėje vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 5 metus.

Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).

Produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ.





Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.