



Wood Cream 3in1

- Holzschutz-Creme 3in1 -

Pigmentuoti dekoratyviniai medienos apsauginiai lazūriniai dažai, skirti lauko medienos apsaugai ir apdailai



Atspalvis	Variantai							
	Kiekis ant paletės	672	672	200	200	96	96	22
	Pakuotė	3 x 0,75 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	1 x 5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	01	03	03	05	05	20
	Artikulo Nr.							
Šviesus ąžuolas/Eiche hell (RC-365)	2715		■	■		■		■
Pušis/Kiefer (RC-270)	2716		■		■		■	■
Maumedis/Pinie/lärche (RC-260)	2717	■		■			■	■
Riešutmedis/Nussbaum (RC-660)	2718	■		■		■		■
Tikmedis/Teak (RC-545)	2719	■		■		■		■
Raudonmedis/Mahagoni (RC-565)	2720		■	■		■		
Sidabrinis pilkas/Silbergrau (RC-970)	2722	■		■			■	
Palisandras/Palisander (RC-720)	2723		■	■		■		■

Išėiga

Apie 200 ml/m², dengiant 1–2 sluoksniais.

Obluota arba labai tanki mediena prasčiau sugeria medžiagas, todėl jai reikia 2 sluoksnio.



Panaudojimo sritys



- Išorės medienos paviršiams
- Medienai, nesiliečiančiai su žeme
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Gruntas, tarpinė ir galutinė danga
- Netinka grindims (terasoms ir kt. medinėms grindims) dengti

Savybės



- Plonasluoksniai lazūriniai dažai
- Užtenka tik vieno sluoksnio
- „Trys viename“: impregnavimas, gruntas ir lazūriniai dažai
- Impregnavimo efektas: medienos prisotinimas, apsaugant nuo drėgmės
- Difuzijai atvira apsauginė plėvelė: galimas drėgmės nuotėkis
- Hidrofobizuojantis poveikis: drėgni paviršiai greitai išdžiūsta
- Apsauga nuo atmosferos poveikio (konstrukcinė medienos apsauga ir produkto užtikrinama apsauga nuo drėgmės): sumažinama mėlynavimo ir puvinio rizika
- Sluoksnio plėvelė apsaugota nuo mėlynavimo, pelėsio ir dumblių susidarymo
- Kreminė konsistencija: nereikia išmaišyti, nelaša apdorojant paviršius, esančius virš galvos
- Savaimė pasiskirsto
- Nenusilupa
- Prieš tolesnį apdorojimą nebūtina šlifuoti paviršiaus



Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 0,88 g/cm ³
Pigmentai	Šviesos poveikiui atsparūs, labai skaidrūs pigmentai
Pliūpsnio temperatūra	Apie 61 °C
Kvapas	Būdingas tirpikliams, išdžiūvus bekvapis
Blizgesys	Šilko matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Long Life Stain UV (2234)
- End Grain Sealer (1900)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

■ Paruošimas

Krupščiai pašalinti senus dažus (pvz., storasluoksnius lazūrinius dažus ar dengiančius dažus), žievę, karnieną ir purvą.


Pašalinti atsilupusias ar įtrūkusias šakas bei sakus ir nuvalyti medieną tam skirtomis priemonėmis (pvz., „Remmers“ skiedikliu ir teptukų valikliu „Verdünnung & Pinselreiniger“).

Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir nuvalyti dulkes, kad paviršius geriau sugertų dažus.

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Dengti teptuku arba voleliu.

Tepti plaušo kryptimi.

Maždaug po 30 min. patikrinti, ar ant apdorojamo paviršiaus nėra medžiagos pertekliaus, ir prireikus jį išlyginti.

Jei reikia, išdžiūvus vienam sluoksniui, galima tepti kitą sluoksnį.

Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Perdažant paviršius, apdorotus kitomis dangos medžiagomis, rekomenduojama atlikti dangų sukibimo bandymą.

Bespalvius dažus naudoti tik gruntavimui arba lauko medienos paviršiams, kurie nėra tiesiogiai veikiami oro sąlygų, pvz., pastogėms ir pan.

Apdorojant medieną, kurioje yra daug sudedamųjų dalių, pvz., ąžuolą, raudonąjį kedrą, afzeliją, raudonmedį ir kt., dėl kritulių gali būti išplautos vandenyje tirpios medienos sudedamosios dalys. Dėl to gali pakisti šviesaus mūro ar tinko spalva.

Rekomenduojama nudažyti ir kitų medienos rūšių bandomąjį plotą.

Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų „nuvarvėjimo“ kraštas.

Tuomet nupjautus galus ir kitus pjautinius paviršius reikia apsaugoti nuo drėgmės, užtepant du pjautinės medienos apsaugos priemonės („End Grain Sealer“) sluoksnius.

Su kiekvienu lazūrinių dažų sluoksniu intensyvėja atspalvis ir blizgumas.

■ Džiūvimas

Apie 12 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Džiūvimo trukmė gali būti gerokai ilgesnė, priklausomai nuo medienos rūšies, pvz., apdorojant maumedį.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

Nurodymai

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastasis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

Būtina laikytis konstrukcinės medienos apsaugos principų.

Nenaudoti ant horizontalių paviršių be drenažo ir krašto nuolydžių, vengti drėgmės kaupimosi.




Darbo įrankiai / valymas



Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, veliūro volelis

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“).
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotės atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (plėvelės apsaugos priemonė), kurio biocidinė veiklioji medžiaga yra 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, apsaugantis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (dumblių, pelėsių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 400 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	400g/l
max.:	400g/l

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.