



PUR Aqua Top 500 2K M

Skaidrus, šilko matinis lakas



Variantai			
	Kiekis ant paletės	200	
	Pakuotė	1 kg	10 kg
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Plastikinis / Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	11
	Artikulo Nr.		
	3633	■	■

Išeiga	0,15–0,20 kg/m ² vienam sluoksniui Praskiedus vandeniu išeiga padidėja, priklausomai nuo pridamo vandens kiekio.
---------------	--

Panaudojimo sritys	■ Lakas, skirtas naudoti ant „Remmers“ EP ir PU dangų ■ „Remmers“ dangų su pabarstais sutvirtinimas ir lakavimas ■ „TÜV PROFICERT-product Interior“ sertifikuotų sistemų (707106482-1, -2, -3, -4, -5) sudedamoji dalis
---------------------------	---

Savybės	■ Šilko matinis ■ Mažina slydimą ■ Atsparumas šviesos poveikiui ■ Pralaidumas vandens garams
----------------	--



Produkto duomenys	■ Charakteristikos pristatymo metu			
	Kietųjų dalelių kiekis	43 M-%		
	■ Charakteristikos pristatymo metu			
		A komp.	B komp.	Mišinys
	Tankis (20 °C)	1,04 g/cm³	1,15 g/cm³	1,06 g/cm³
	Klampumas (25 °C)	730 mPa s	590 mPa s	1290 mPa s
	■ Po reakcijos			
Nusidėvėjimas pagal Taberį	24 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)			
Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.				

Galimi sistemos produktai	➤ Epoxy OS Color (6980) ➤ PUR Deco Color (6674)
----------------------------------	---

Pasiruošimas darbui	■ Reikalavimai pagrindui Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimų žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų. Pagrindas turi būti paruoštas tam skirtais „Remmers“ produktais. ■ Paruošimas Fiksuojančią sluoksnį padengti per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, anksčiau padengto sluoksnio paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.
----------------------------	---



Paruošimas



■ Kombinuota pakuotė

Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).
Galiausiai masę sumaišyti lėtai elektriniu maišytuvu (apie 300–400 aps./min.).
Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.
Minimali maišymo trukmė yra 3 min.
Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.
Kai temperatūra viršija 20 °C arba dengiamas tamsus pagrindas, į produktą įpilti iki 10 M-% vandens.

Maišymo santykis (A : B)

83 : 17 masės dalimis

Visą mišinį iš karto užpilti ant paruošto paviršiaus ir paskleisti tam skirtais įrankiais.

Apdorojimas



Tik profesionaliam naudojimui!

■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.
Kietėjantį padengtos medžiagos sluoksnį būtina saugoti nuo drėgmės, nes gali atsirasti paviršiaus pakitimų ir sukibimo problemų.
Santykinė oro drėgmė negali viršyti 80 %.
Pagrindo temperatūra dengimo ir kietėjimo metu turi būti mažiausiai +3 °C virš rasos taško.
Būtina užtikrinti pakankamą oro apykaitą, kad vanduo galėtų išsiskirti į patalpos orą.

■ Apdorojimo laikas (+20 °C)

apie 60 min.

■ Kito sluoksnio dengimas (+20 °C)

Laukimo laikas tarp atskirų darbo ciklų – ne trumpesnis kaip 8 val. ir ne ilgesnis kaip 48 val.
Darant ilgesnes pertraukas, anksčiau padengto sluoksnio paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.

■ Kietėjimo laikas (+20 °C)

Galima vaikščioti po 8 val., mechaninė apkrova galima po 3 dienų, pilna apkrova galima po 7 dienų.

Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

Naudojimo pavyzdžiai

■ Pabarstų fiksavimas

Gausiai paskleisti medžiagą ant paviršiaus. Tinkamu 25 cm epoksidiniu voleliu tolygiai paskirstyti kryžminiais judesiais ir galiausiai būtinai išlyginti medžiagoje įmirkytu 50 cm epoksidiniu voleliu. Kas 30 min. volelį pakeisti nauju.
Visada dengti ant dar neišdžiūvusio paviršiaus.
Neleisti, kad susidarytų balutės.

Išeiga

apie 0,15–0,20 kg/m² rišiklio

■ Sandarinimas

Gausiai paskleisti medžiagą ant paviršiaus. Tinkamu 25 cm epoksidiniu voleliu tolygiai paskirstyti kryžminiais judesiais ir galiausiai būtinai išlyginti medžiagoje įmirkytu 50 cm epoksidiniu voleliu. Kas 30 min. volelį pakeisti nauju.
Visada dengti ant dar neišdžiūvusio paviršiaus.
Neleisti, kad susidarytų balutės.

Išeiga

apie 0,15–0,20 kg/m² rišiklio

Nurodymai

Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.
Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.
Esant mechaniniam poveikiui, paprastai reikia daugkartinio paviršiaus lakavimo.
Skirtingi padengimo būdai, stiprus skersvėjis ir dideli paviršiaus temperatūros skirtumai gali nulemti nevienodą paviršiaus išvaizdą dėl blizgumo netolygumų.
Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminės taškinės apkrovoms.
Dėl spalvotos, ypač juodos gumos (pvz., automobilių padangų ar įrenginių kojelių) ilgo sąlyčio su grindų danga gali likti spalvotų dėmių, kurių nebeįmanoma pašalinti. Norint išvengti tokių spalvos pakitimų, reikėtų naudoti tinkamus poliuretano ratus arba apsauginius kilimėlius. Dažai, plaukų dažai, balikliai ar dezinfekavimo priemonės taip pat gali sukelti spalvos pakitimus, jei nėra nedelsiant pašalinami.
Norint sumažinti polinkį susitepti, rekomenduojamos priežiūros priemonės (žr. priežiūros nurodymus).
Smulkesnė informacija apie pateiktą produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.



Darbo įrankiai / valymas




25 cm epoksidinis volelis, 50 cm epoksidinis volelis, maišytuvas

Maišymo įrankis turėtų būti padengtas plastiką (pvz., „Remmers“ patentuotas dispergatorius). Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje. Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo. Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

Remmers įrankiai

➤ **Patentdispenser (4747)**

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas / reglamentai

Tik profesionaliam naudojimui!

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Ši informacija pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose arba atitinkamuose profesinių asociacijų leidiniuose.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotės atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/j): maks. 140 g/l (2010). Produkto sudėtyje yra < 140 g/l LOJ.



Eksplotacinių savybių deklaracija

➤ **Eksplotacinių savybių deklaracija (LT)**

Atitikties deklaracija



Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönninge, Vokietija

Remmers (UK) Limited (UKCA)

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB), Jungtinė Karalystė

12 (CE); 22 (UKCA)

GBIII 075_3

EN 13813:2002

3633

Sintetinių dervų išlyginamasis sluoksnis / sintetinės dervos danga, skirta naudoti patalpose

Atsparumas ugniai:

E_{fl}

Ėsdinančių medžiagų išsiskyrimas:

SR

Atsparumas dilimui:

≤ AR 0,5

Tempiamasis stipris:

≥ B 1,5

Atsparumas smūgiams:

≥ IR 4

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.